

1. Gleitverhaltenohne Reinigungs- und
Pflegemittel

Meß- punkt	Gleitreibungsbeiwert μ
1	0,55
2	0,53
3	0,56
Mittel- wert	0,55

Universalseife

Meß- punkt	Gleitreibungsbeiwert μ
1	0,55
2	0,56
3	0,56
Mittel- wert	0,56

2. Glanzgradohne Reinigungs- und
Pflegemittel

Meß- punkt	Reflektometerwert 85 ° %
1	13
2	12
3	13
Mittel- wert	13

Universalseife

Meß- punkt	Reflektometerwert 85 ° %
1	20
2	18
3	17
Mittel- wert	18

Beurteilung

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, daß durch die Verwendung des Mittels "Universalseife" das Gleitverhalten sowie der Glanzgrad des Sportbodenoberbelags nur wenig verändert wurde.